

# Евро 12

## Евро 12

### ТИП

Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера.


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для высококачественной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных поверхностей в помещениях, требующих частого мытья, а также обоев, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Особенно рекомендуется для коридоров, прихожих, кухонь и т.д. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, в том числе на старую алкидную краску.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки, в особенности, в коридорах, кухнях и т.д.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис

А и С

Цвета

Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония».

Степень блеска

Полуматовая

Расход

Расход на 1 слой  
10–12 м<sup>2</sup>/л на окрашенную поверхность,  
8–10 м<sup>2</sup>/л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои,  
5–7 м<sup>2</sup>/л на бетонную и оштукатуренную поверхность.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.

Время высыхания при

От пыли – 1 час.

+23°C и  
относительной  
влажности 50%

Межслойная выдержка – 1,5–2 часа.

Стойкость к мытью

Хорошая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.

Термостойкость

Выдерживает 850С сухого тепла.

Сухой остаток

Около 49% в зависимости от цвета.

Плотность

Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета.

Хранение

Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.

Сертификат  
соответствия

[Сертификат Соответствия](#)

Свидетельство о  
государственной  
регистрации

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат  
пожарной  
безопасности

[Пожарный сертификат](#)



# Евро 12

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску, отшлифовать всю поверхность, пыль удалить. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой.

Окраска

Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Твердую глянцевую окрашенную поверхность шлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.

Очистка инструментов

Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объему. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на чистую сухую поверхность.

Маллярные инструменты очищают водой.

## ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.

 [Паспорт техники безопасности](#)

 [Паспорт техники безопасности](#)

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

## ТРАНСПОРТИРОВКА -

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:  
ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург  
380-3399, 701-4419, 380-3833  
e-mail: sales@finncolor.ru  
http: www.tikkurila-spb.ru

[Назад](#)

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

