

# Евро 7

## Евро 7

### ТИП

Матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.






### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих помещениях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония».
Степень блеска	Матовая
Расход	Расход на 1 слой 10–12 м <sup>2</sup> /л на окрашенную поверхность, 8–10 м <sup>2</sup> /л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 5–7 м <sup>2</sup> /л на бетонную и оштукатуренную поверхность.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 1,5–2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкое мытье щеткой. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытий.
Термостойкость	Выдерживает 85 С сухого тепла.
Сухой остаток	Около 51% в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.
Сертификат соответствия	 <a href="#">Сертификат Соответствия</a>
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>
Сертификат пожарной безопасности	 <a href="#">Пожарный сертификат</a>

## Евро 7

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности выровнять шпатлевкой Престо или Спаккели. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Окраска	Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя с промежуточной сушкой при 18–23°C в течение 2 часов.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают водой.

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.

 [Паспорт техники безопасности](#)

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

### ТРАНСПОРТИРОВКА -

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:  
ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург  
380-3399, 701-4419, 380-3833  
e-mail: sales@finncolor.ru  
http: www.tikkurila-spb.ru

[Назад](#)

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

