

Лужа покрывная краска, матовая

Лужа покрывная краска, матовая

ТИП

Специальная акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент, защищающий поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри помещения. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей.




ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях, от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу, например, вестибюлях, лестничных клетках, коридорах и палатах больниц, а также других поверхностей, которые подвергаются большой нагрузке. Одобрена для окраски помещений предприятий пищевой промышленности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	A и C
Цвета	Колеруется по каталогам цветов гаммы "Тиккурила Симфония".
Цветовые каталоги	Почувствуй цвет
Степень блеска	Матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	Ок. 5–8 м ² /л.
Тара	Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением под высоким давлением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". Допускается разбавлять до 5 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.
Стойкость к мытью	Отличная, выдерживает более 20 000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах.
Стойкость к химикатам	Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту и денатурату.
Термостойкость	85 °C.
Стойкость к мокрому трению	1 класс по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 40 %.
Плотность	Ок. 1,2 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	699-серия

Луя покрывная краска, матовая

Свидетельство о
государственной
регистрации



[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Лужа покрывная краска, матовая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать универсальной грунтовкой "Лужа" или грунтовкой "Варма". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу" согласно инструкции по применению, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости, перед покрывной окраской загрунтовать универсальной грунтовкой "Лужа" или грунтовкой "Варма".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности в течение нескольких недель, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку мягкой щеткой или влажной тканью.
Ремонтная окраска	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или щетки, либо губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10), например, тряпкой или губкой. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. При подготовлении моющего раствора придерживаться рекомендаций производителей моющих средств.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC	Поверхность, окрашенную краской "Лужа", можно окрашивать однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка". Матовая краска (cat A/a) 30 г/л (2010). Лужа содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.
ОХРАНА ТРУДА	Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.  Паспорт техники безопасности
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
ТРАНСПОРТИРОВКА	VAK/ADR -

[Назад](#)

Луя покрывная краска, матовая

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

