

## FINNCOLOR GARDEN AQUA

Тип	Универсальная водоразбавляемая полуматовая акриловая эмаль
Область применения	<p>Предназначена для внутренних работ в сухих и влажных помещениях по новым, предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, деревянным, бетонным, оштукатуренным поверхностям и гипсокартону, а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными эмалями. Отлично подходит для окраски деревянных оконных рам, подоконников, оконных откосов, дверей и деревянной мебели.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Термостойкая - может применяться для окрашивания радиаторов отопления, эксплуатируемых при температуре 80°C, выдерживает кратковременный нагрев до 120°C.</li><li>• Износстойкая - 1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300</li><li>• Обладает высокой адгезией к поверхностям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками или алкидными эмалями</li><li>• Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.</li></ul>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	9–11 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности, 8–10 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности.
Сухой остаток	Около 45% масс. в зависимости от цвета.
Плотность	1,1 - 1,3 кг/л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при t +20°C и относительной влажности 65%	"от пыли" – 1 час Следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Окончательная стойкость покрытия к мытью достигается через 2 недели. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Полуматовый
База	А
Колеровка	По каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС" Возможна самостоятельная колеровка колер красками ТЕКС. Также может использоваться в качестве белой краски.
Стойкость к мытью	Эмаль образует покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/DIN EN 13 300). Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2,
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях, а также к бытовым жидким моющим средствам.
Термостойкость	80°C, выдерживает кратковременные температурные воздействия до 120 °C.
Хранение и транспортировка	Транспортировать, хранить и переносить в плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	36 месяцев со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л

**FINNCOLOR GARDEN AQUA**

Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство
Паспорт безопасности	Паспорт
Декларация соответствия	Декларация

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность предварительно очистить от непрочно держащихся старых покрытий и пыли. Для удаления грязи, жира и других загрязнений поверхность необходимо вымыть с моющим средством и высушить. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Неокрашенные металлические поверхности предварительно загрунтовать антикоррозионными материалами Finncolor. Деревянные поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву TEKC, бетонные и оштукатуренные поверхности шпатлевкой «Латексной Профи» TEKC в сухих помещениях и шпатлевкой "Латексной влагостойкой Профи" TEKC во влажных помещениях. Неокрашенные деревянные и минеральные поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой "Moraine Strong" Finncolor. При сплошном шпатлевании грунтование перед окрашиванием не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
<b>Окраска</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. При необходимости эмаль можно разбавить на 5-10% водой.
<b>Очистка инструментов</b>	По окончании работ инструменты промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.
<b>Изготовитель</b>	ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99 Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) e-mail: <a href="mailto:info.russia@tikkurila.com">info.russia@tikkurila.com</a> <a href="http://www.finncolor.spb.ru">www.finncolor.spb.ru</a>