FINNCOLOR

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
06.03.2013

OASIS Hall&Office
Оазис ХоллэндОфис

ТИП	Матовая устойчивая к мытью водно-дисперсионная краска для стен и потолков.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в том числе помещений коммерческого назначения (рестораны, гостиницы, магазины, офисы, салоны, студии), по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокнистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесно-волокнистым плитам. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	9-12 $м^2$/л в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток	Около 53% в зависимости от цвета
Плотность	1,2 - 1,6 кг/л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.
Блеск	Глубоко матовый.
База	А и С
Колеровка	По каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС". База А также может также использоваться в качестве белой краски.
Цвет	Белый
Стойкость к мытью	Краска образует влагостойкое покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Фасовка	0,9л, 2,7л, 9л
Срок годности	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка

Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой на латексной основе. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой Moraine Strong.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза,при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.finncolor.spb.ru