OASIS Kitchen&Gallery
Оазис КитченэндГеллери

ТИП	Шелковисто-матовая особо устойчивая к мытью и истиранию водно-дисперсионная краска для стен и потолков.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокнистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесно-волокнистым плитам. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	9-12 $м^2$/л в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток	Около 50 % в зависимости от цвета.
Плотность	1,2 - 1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.
Блеск	Глубоко матовый.
База	А и С
Колеровка	По каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС" База А также может использоваться в качестве белой краски.
Цвет	Белый.
Стойкость к мытью	Краска образует влагостойкое покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.

Хранение транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Фасовка	0,9л, 2,7л, 9л
Срок годности	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой на латексной основе. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой Moraine Strong.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза,при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
СЕРТИФИКАТЫ	Свидетельство о государственной регистрации. Сертификат пожарной безопасности.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99 Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) e-mail: info.russia@tikkurila.com www.finncolor.spb.ru